

NORDIC BY GARANT AKUSTIKGULV

- Høj slidstyrke
- God gangkomfort
- 100% vandfast



1000218502
Eg Tyr Akustikgulv



1000218503
Eg Sif Akustikgulv



1000218504
Eg Odin Akustikgulv



1000218505
Eg Thor Akustikgulv



1000218506
Eg Brage Akustikgulv



1000219983
Eg Simoa Akustikgulv



1000219987
Eg Njord Akustikgulv



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Test	Standard	Resultat
Dimension		1830*230*7.0mm
Totaltykkelse	ISO24346	7.0mm (5.0/0.55+2.0mm kork)
Slidlag	ISO24340	0.55mm
Emballage		4 planker pr. pakke = 1,6836m ² 52 pakker pr. palle = 87,55m ²
Vægt		
Fas		4-sidet microfas
Formaldehydklasse	GB 18580	Ikke påvist
Indhold af tungmetaller	GB 18586	Ikke påvist
Indhold af ftalater	GB/T 22048	Ikke påvist
Brandmodstand	GB 8624	BFL-S1
Slidstyrke (Slidlag 0.55mm)	BS EN 13329	≥4000
Skridsikkerhed	DIN 51130	≥R9
Slidbestandighed	EN 425/ISO 4918	25000 omdrejninger bestået
Lysægtthed	ISO 105-B02	Min. 6
Blivende indtryksmærker	ASTM F1914	≤0.18mm
Dimensionsstabilitet	ISO 23999	≤±0.2%
Krumning ved høj temperatur	ISO 23999	≤2mm
Krumning ved lav temperatur	Indre	≤1mm
Gulvvarme	EN 12524	Egnet, max 27°C
Trinlydsdæmpning		18DB
Garanti - privatbolig		30 år
Kuldemodstand	Indre	≤±0.05%
Trækstyrke i klikesystem	ISO24334	≥2.0(kN/m)
Tolerancer		
Længde	ISO 24337	+/-1mm
Bredde	ISO 24337	+/-0.15mm
Tykkelse	ASTM F386	+/-0.20mm
Fuger - mellemrum	ISO 24337	Klik produkt: gennemsnit ≤0.1mm og max ≤0.2
Niveauforskel	ISO 24337	Gns. ≤0.004 in. (0.1mm) Max ≤0.006 in. (0.15mm)